

Primer voor Sigan 1 of Sigan Elements Plus

UZIN PLANUS

Primer voor residuvrije verwijderbaarheid van Sigan 1 of Sigan Elements Plus op egalisatiemiddelen, spaanplaten en metaal

HOOFDTOEPASSINGSGBIED:

- ▶ Sigan 1
- ▶ Sigan Elements Plus
- ▶ Sigan Elements Universal Tape

GESCHIKT OP/VOOR:

- ▶ Cementgebonden egalisaties
- ▶ Gipsgebonden egalisaties
- ▶ 2 componenten PU-egalitatie (bijv. UZIN KR 410)
- ▶ Epoxyhars vochtscherm
- ▶ Houten vloeren, spaanplaat P3/P5/P7, multiplex/MDF-platen*
- ▶ Aluminium en roestvrij metaal*
- ▶ Vloerverwarming
- ▶ Zwaar belaste ruimtes in project- en industriegebied (bijv. heftruck)

* Zie "voorbereiding ondergrond"



PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

Zeer emissiearme dispersie voorstrijk voor egalisaties, spaanplaten, metaaloppervlakken, voor de verlijming van vloerbekledingen in combinatie met Sigan 1 of Sigan Elements Plus. Gebruiksklaar, eenvoudige verwerking. Bindt oppervlaktetof. Vormt een gelijkmatige film voor een betere hechting en voor een eenvoudige volledige verwijderbaarheid achteraf van Sigan 1 of Sigan Elements Plus.

- ▶ Zorgt voor een goede hechting van vloerbedekkingen met de Sigan 1 of Sigan Elements Plus
- ▶ Garandeert eenvoudige en volledige verwijdering van vloerbedekkingen die met het Sigan 1 of Sigan Elements Plus zijn geplaatst



TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	kunststof jerrycan
Verpakkingsgrootte	5 kg
Houdbaarheid	min. 12 maanden
Kleur, nat	wit
Kleur, droog	transparant
Verbruik	70 - 100 g/m ²
Verwerkingstijd	ca. 2 uur
Droogtijd / Doorhardingstijd	geen
Beloopbaar	ca. 2 uur
Min. verwerkingstemp.	15 °C

*Bij 23 °C en 50 % relatieve vochtigheid



voor Sigan 1 of Sigan Elements Plus
OP geëgaliseerde vloeren, calciumsulfaat en spaanplaat

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

- ▶ De ondergrond moet druk- en vormvast, vlak, blijvend droog, schoon en vrij zijn van stoffen die afbreuk kunnen doen aan de hechting.
- ▶ Controleer of de ondergrond voldoet aan de geldende normen en technische voorschriften en teken bezwaar aan in geval van gebreken.
- ▶ Cementoppervlak grondig stofzuigen, voorstrijken en egaliseren.
- ▶ Afhankelijk van de ondergrond, te plaatsen vloerbedekking en belasting de geschikte voorstrijk en egalisatie uit het Uzin productassortiment kiezen.
- ▶ Voorstrijk en egalisatie steeds goed laten drogen.
- ▶ Aluminium en niet roestende metalen grondig reinigen en ontvetten, schuren.
- ▶ Productinfolbladen van alle gebruikte producten als deze van de vloerbedekking in acht nemen.

VERWERKING:

1. De verpakking voor gebruik op kamertemperatuur laten komen en goed schudden. Vervolgens de inhoud in een schone emmer gieten.
2. De gebruiksklare, speciale voorstrijk onverdund met een fijnporige schuimstofrol gelijkmatig en dun kruislings aanbrengen. Putten, plasvorming en streepvorming vermijden. Op hout met een nylonplucherrol 2 x aanbrengen. Het oppervlak moet na droging een dunne film vertonen (lichte glans).
3. Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water schoonmaken.
4. Droogtijd afhankelijk van vloertemperatuur en luchtvochtigheid ca. 2 – 24 uur (bij 23 °C en 50 % relatieve vochtigheid). Bij calciumsulfaatdekvloeren kan de droog tijd 4 uur in beslag nemen. Planus moet volledig droog zijn alvorens Sigan 1 aangebracht kan worden.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN:

- ▶ De oorspronkelijke verpakking beschermen tegen vorst en zonlicht door het te bewaren op een matig, koele plaats. De minimum houdbaarheid is 12 maanden. Geopende verpakkingen zorgvuldig sluiten en de inhoud zo snel mogelijk verwerken. De voorstrijk voor verwerking op ruimtetemperatuur laten komen. Op beschermd snijvlak, droog, koelen zonder direct zonlicht opslaan
- ▶ Sigan 1 en Sigan Elements Plus enkel in combinatie met de Planus gebruiken.
- ▶ Kan na verwijdering zonder schuren met Planus behandeld worden.
- ▶ In bepaalde gevallen kan men later met dispersielijm hierop verder werken. Bij verlijming van parket moet de Planus volledig afgeschuurd worden.

- ▶ Respecteer de productinformatiebladen van de gebruikte producten en ook de aanbevelingen van de vloerfabrikant, de professionele normen en regels die van kracht zijn op de werkzaamheden (o. a. EN, DIN, NBN, NEN, VOB, OE, SIA). In het bijzonder de volgende norm en technische aanbeveling zoals o. a.
 - TKB-Merkblatt 12 „Installatie van vloerbedekkingen met droge verlijming” (zie website).
 - De technische voorlichtingsnota van het WTCB (CSTC) omtrent de “plaatsing van elastische en textiele vloerbedekkingen”.

Garantie:

UZIN biedt een garantie van vijf jaar op alle in de leginstructies opgenomen productkenmerken.

Planus voldoen aan VOB deel C, Pt. 2.7 hechtmiddelen: «Ze vormen een vaste en duurzame verbinding, veroorzaken geen beschadiging van de vloerbedekking of de ondergrond en produceren na verwerking geen reukoverlast».

Deze garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen:

- ▶ Indien Planus buiten, toegepast worden.
- ▶ Bij ongebruikelijke invloeden op het product, in het bijzonder van een chemische of mechanische aard.
- ▶ Bij scheuren in de ondergrond (onvoldoende stabiliteit van de ondergrond).
- ▶ Bij een andere toepassing of verwerking dan opgegeven in de leginstructies.
- ▶ Bij verkleuringen als gevolg van een chemische reactie tussen de vloerbedekking en de ondergrond.
- ▶ Wanneer Planus wordt aangetast door vocht.
- ▶ Wanneer de vloer wordt geplaatst bij een vloertemperatuur lager dan 15 °C.
- ▶ Planus in omgevingen met een hoge luchtvochtigheid wordt ingezet.

KWALITEITS- & MILIEUKEURMERKEN:

- ▶ Oplosmiddelvrij
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Zeer emissiearm
- ▶ DE-UZ 113 / Milieuvriendelijk, zeer emissiearm

SAMENSTELLING:

Polymeerdispersie, conserveringsmiddel, additieven en water.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Oplosmiddelvrij. Bij de verwerking is gebruik van een huidbeschermende crème principieel aan te bevelen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Tijdens en na de verwerking / droogtijd voor goede beluchting zorgen! Eten, drinken en roken tijdens de verwerking vermijden. Bij aanraking met de ogen of huid, grondig afspoelen met water. Niet in riolering, wateren of de bodem lozen. Gereedschap direct na gebruik afwassen met water en zeep. Basisvoorwaarden voor de best mogelijke kwaliteit van de ruimtelucht na

vloerbedekkingswerkzaamheden zijn legvoorwaarden conform de normen en goed doorgedroogde ondergronden, primers en egalisaties. Bevat isothiazolinonen, Bronopol. Informatie bij allergie +31 53 57 37 351.

VERWIJDERING:

Productresten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restvrij leeggemaakte verpakkingen kunnen gerecycleerd worden. Verpakkingen met vloeibare restinhoud en verzamelde, vloeibare productresten zijn chemisch afval. Verpakkingen met uitgeharde restanten zijn bouwafval.