

Renovatievloer - MDF-Twinsystem

FLOORFIXX REGULAR

Zwevend systeem voor moeilijke ondergronden

HOOFDTOEPASSINGSGBIED:

Het Floorfixx is de solide basis voor linoleum, vinyl en homogene PVC. Dit zwevende systeem is samengesteld uit een onder- en een bovenplaat gemaakt van MDF. De onderplaat is gelamineerd met een hoogwaardige foam met gesloten celstructuur. Het gebruik van de Floorfixx Regular betekent in de praktijk een enorme besparing van tijd en geld, omdat men nu in staat is een ondervloer in zeer korte tijd te veranderen in een absolute vlakke vloer, waarop linoleum, vinyl en homogene PVC verlijmd kunnen worden. Floorfixx Regular heeft zowel geluidreducerende als egaliserende kwaliteiten.

GESCHIKT OP:

- ▶ Houten vloeren. (contactgeluiddemping)
- ▶ Steenachtige vloeren
- ▶ Bestaande vloerafwerkingen

Te gebruiken voor:

- ▶ Linoleum
- ▶ Vinyl
- ▶ Homogene PVC
- ▶ Tapijt en tapijttegels
- ▶ In zowel nieuwbouw als bij renovatie. Vooral in de renovatiebouw is Floorfixx Regular een goed en snel alternatief. Toepasbaar op vloeren binnen.



PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

- ▶ Geluidsreducerend (10 dB verbetering met linoleum en vinyl)
- ▶ Thermisch isolerend
- ▶ Groot egaliserend vermogen
- ▶ Verwerkingsvriendelijk en tijd besparend
- ▶ Geringe dikte
- ▶ Zwenkwielbelasting volgens EN 985 geschikt
- ▶ Bescherming van de vloerbedekking op harde ondergronden
- ▶ Vering bij stootbelasting
- ▶ Verlenging van de levensduur van de bedekking
- ▶ Een hoger loopcomfort

TECHNISCHE GEGEVENS:

Buigtreksterkte	40 N/mm ²
Verpakking	4 platen / pak = 2,88 m ²
Houdbaarheid	bij juiste opslag onbeperkt aantal
Tegelformaat	1200 mm x 600 mm
Dikte	9 mm
Dichtheid	720 kg/m ³
Warmte weerstand	0,133 m ² K/W
Optimale verwerkingsomstandigheden	Tussen 15 en 20 °C en RLV tussen 50 - 70 %
dB-reductie	ΔL _{lin} = 11dB, ΔL _w = 22dB
Brandklasse	(EN 13501-1) Bfl-S1
Formaldehydegehalte	(EN 120) E-1
Lengte	1200 mm
Breedte	600 mm

MATERIAAL:

Bovenlaag: 4 mm MDF

Onderlaag: 3 mm MDF & 2,2 mm XPS schuim

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

De ondergrond moet blijvend droog, vast, schoon en ook trek- en drukvast zijn.

Bij het installeren, dienen ondergrond en/of bestaande vloerbedekkingen vast te liggen.

Oude planken vloeren controleren t.a.v. de draagvastheid.

Losse delen vastzetten.

productinformatie van de mede gebruikte legmaterialen moeten in acht worden genomen.

VERWIJDERING:

Snijresten en verbindingen van bedekking en ondergrond zijn bouwafval.

VERWERKING:

De systeem ondervloer die in 2 lagen wordt aangebracht dient in halfsteensverband op elkaar gelegd te worden. Hierdoor vormt het een naadloos geheel.

Floorfixx Regular bestaat uit een bovenplaat en een onderplaat elk voorzien van een interactieve lijm. De onderlaag wordt met de (witte) isolerende zijde op de basisvloer gelegd.

- ▶ UZIN dampdichte PE Folie aanbrengen met een dikte van 200µm. De folie ca. 20cm overlappen en afplakken met tape.
- ▶ Floorfixx regular MDF verleggen op de dampdichte folie (vooraf laten acclimatiseren). Leginstructie opvolgen (zie ook: floorfixx.nl).
- ▶ Na installatie van de MDF platen de vloer walsen met een 50kg wals.
- ▶ Bij een vloerveld van > 10m in lengte of breedte dient u de vloer te dilateren!
- ▶ Het verdient de aanbeveling de naden licht na te schuren en vervolgens grondig te stofzuigen.
- ▶ De bedekking dient binnen 24 uur na installatie van Floorfixx regular te worden verlijmd.

Leg Floorfixx regular niet in vochtige ruimtes.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN:

- ▶ Bij overschrijding van 10 meter in lengte/breedte altijd een dilatatievoeg toepassen.
- ▶ Naden van Floorfixx altijd met de hand opschuren en controleren op hoogte verschillen.
- ▶ Laat Floorfixx altijd 24 uur in de gesloten verpakking acclimatiseren in de ruimte waarin het wordt gelegd.
- ▶ Doortekening van de naden kan bij bepaalde bedekkingen niet worden uitgesloten.

KWALITEITS- & MILIEUKEURMERKEN:

- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / zeer emissiearm

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Het product vereist geen bijzondere maatregelen ter bescherming van de werknemer. De instructies ter bescherming van de werknemer en van het milieu in de