

Universele lijm / Universele fixeër

UZIN KE 50 ROLL&TACK

Zeer emissiearme dispersielijm/fixatie voor Loose Lay LVT, Vinyl- en CV-vloeren en tapijt

HOOFD TOEPASSINGSGBIED:

- ▶ Loose Lay LVT PVC vloeren
- ▶ PVC- en vinyl-vloeren, ook met textielvliesrug
- ▶ Textiele vloerbedekking met latex-, vlies- en PVC-schuimrug

GESCHIKT OP:

- ▶ absorberende, geëgaliseerde ondergronden
- ▶ dichte, niet-absorberende ondergronden
- ▶ vloerverwarming
- ▶ belasting door bureau/zwenkwielen volgens DIN EN 12 529
- ▶ nat shamponeren en sproeiextractie volgens RAL 991 A2
- ▶ belasting in woon- en bedrijfsruimtes



PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:


UZIN KE 50 ROLL&TACK is een krachtige lijm met een sterk hechtvermogen en een zeer lange verwerkingstijd. Het product kan worden gebruikt als lijm voor een hechtende ondergrond of als fixatiemiddel. Voor gebruik binnenshuis.

- ▶ zeer laag verbruik
- ▶ extreem lange verwerkingstijd
- ▶ ergonomisch aanbrengen met roller in staande positie mogelijk
- ▶ ideaal alternatief voor losse plaatsing
- ▶ Ook geschikt voor fixatie Loose Lay LVT

TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	Emmer
Verpakkingsgrootte	10 kg
Houdbaarheid	Minstens 12 maanden
Kleur	Beige
Verbruik	100 - 220 g/m ²
Afluchttijd	20 - 40 minuten*
Inlegtijd	Tot 24 uur*
Min. verwerkingstemp.	15 °C ondergrond- en omgevingstemperatuur
Optimale verwerkingsomstandigheden	18 °C - 20 °C omgevingstemperatuur
Mechanisch belastbaar	Na ca. 24 uur*
Lassen	Na 24 uur*
Eindsterkte	Na ca. 3 dagen*

* Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid, afhankelijk van het type vloerbedekking en de zuiging van de ondergrond.



VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

De ondergrond moet stevig, draagkrachtig, droog, scheurvrij, schoon en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen belemmeren (bijv. vuil, olie, vet). Het oppervlak moet grondig worden gestofzuigd. Geschikte primers en/of egalisaties zijn te vinden in het UZIN-productoverzicht. De ondergrond moet worden gecontroleerd volgens de geldende normen en bij gebreken moeten bezwaren worden gemeld. Laat de aangebrachte primer en egalisatie goed drogen.

De productgegevensbladen van de gebruikte producten moeten in acht worden genomen.

VERWERKING:

Toepassing als lijm:

1. Breng het materiaal gelijkmatig aan op de ondergrond met een geschikte kitstrijker (A1 of A5) en laat het drogen, afhankelijk van de hoeveelheid die is aangebracht, het binnenklimaat, de absorptie van de ondergrond en het type vloerbedekking. Breng alleen zoveel lijm aan als binnen de open tijd met een goede bevochtiging van de achterkant van de vloerbedekking kan worden aangebracht.
2. Leg de vloerbedekking na de droogtijd op zijn plaats, wrijf/wals het oppervlak volledig glad en wrijf de kopse kanten of niet vlakliggende randen van de vloerbedekking voor het leggen aan om spanning te verminderen. Zorg ervoor dat er geen lucht onder de vloerbedekking komt te zitten. Laat het oppervlak 20 minuten rusten en wals het vervolgens opnieuw.
3. Verwijder lijmresten in verse toestand met lauwwarm water.

Toepassing als fixatie:

1. Breng het materiaal gelijkmatig met een geschikte roller op de ondergrond aan en laat het volledig drogen (vingertest). Het meest geschikt zijn een verfroller of polyamide roller 18 mm / 12 mm, evenals de UZIN nylon roller.
2. Leg de vloerbedekking binnen 24 uur*, wrijf/wals het volledige oppervlak glad en wrijf de kopse kanten en niet vlakliggende randen van de vloerbedekking voor het leggen aan om spanning weg te nemen. Zorg ervoor dat er geen lucht onder de vloerbedekking komt. Laat het oppervlak 20 minuten rusten en wals het vervolgens opnieuw aan.
3. Verwijder lijmresten in verse toestand met lauwwarm water.

*Een stabiele hechting na 24 uur kan alleen worden gegarandeerd als de hechtlaag niet door stof of andere verontreinigingen is aangetast. Het wordt daarom aanbevolen om de vloerbedekking zo snel mogelijk te leggen.

VERBRUIK:

Vertanding	Verbruik
Roller	100 - 150 g/m ²
A5	180 - 200 g/m ²
A1	200 - 220 g/m ²

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN:

- ▶ Origineel verpakking bij matig koele opslag minimaal 12 maanden houdbaar. Vorstbestendig tot -6 °C. Aangebroken verpakkingen goed afsluiten en inhoud snel verbruiken. Lijm voor verwerking op kamertemperatuur laten komen.
- ▶ Het beste te verwerken bij 18 – 25 °C, ondergrondtemperatuur boven 15 °C en rel. luchtvochtigheid van minder dan 65 %. Lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid verlengen, hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid verkorten de inleg-, uithardings- en droogtijd.
- ▶ Vochtige ondergronden kunnen leiden tot secundaire emissies. Zorg daarom bij geplamuurde ondergronden voor een goede doorharding van de plamuur.
- ▶ Directe verlijming op oude lijmresten kan tot interacties leiden. Verwijder daarom bij voorkeur oude lagen. In ieder geval moeten lijmresten worden behandeld met een afsluitende primer en over het hele oppervlak worden geëgaliseerd met een (minimaal 3 mm).
- ▶ Vloerbedekkingen moeten vóór het verlijmen voldoende worden ontspannen, geacclimatiseerd en aangepast aan het gebruikelijke binnenklimaat voor later gebruik.
- ▶ Bij extreme temperatuurbelasting door zoninstraling, zware mechanische belasting door heftrucks, vorkheftrucks, enz. of bij vochtinbrenging van bovenaf raden wij het gebruik van een alternatief product aan (bijv. UZIN KE 66 HT of UZIN KE 68). In geval van twijfel dient technisch advies te worden ingewonnen.
- ▶ Er moet rekening worden gehouden met algemeen erkende regels van het vakgebied en de techniek voor het leggen van vloerbedekking, evenals met de geldende nationale normen.

KWALITEITS- & MILIEUKEURMERKEN:

- ▶ Oplosmiddelvrij
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / zeer emissiearm

SAMENSTELLING:

Polymeerdispersie, koolstof vezels, conserveringsmiddel, minerale vulstoffen, additieven en water.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Oplosmiddelvrij. Bij de verwerking is gebruik van een huidbeschermende crème en ventilatie van de werkruimte principieel aan te bevelen. Product bevat vezels op basis van synthetische polymeermicropartikels (SPM). Houd de verpakking goed gesloten. Gemorst materiaal uit beschadigde verpakkingen onmiddellijk opnemen en hergebruiken of op de juiste wijze afvoeren.

Basisvoorwaarden voor de best mogelijke kwaliteit van de ruimtelucht na vloerbedekkingswerkzaamheden zijn legvoorwaarden conform de normen en goed doorgedroogde ondergronden, primers en egalisaties.

VERWIJDERING:

Productresten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Product bevat synthetische polymeermicropartikels (SPM). Voorkom lozing in het milieu. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restvrij leeggemaakte verpakkingen kunnen gerecycleerd worden. Verpakkingen met vloeibare restinhoud en verzamelde, vloeibare productresten zijn chemisch afval. Verpakkingen met uitgeharde restanten zijn bouwafval.