

UZIN PE 280

Diszperziós alapozó karbonszál technológiával elsősorban sima, tömör aljzatokra

FŐ FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

Filmréteget képző, szupergyorsan kötő alapozó, elsősorban tömör felületekre. A karbonszálas technológiának köszönhetően érdes, jól tapadó felületet képez, amelyre nagyon rövid időn belül aljzatkiegyenlítő önthető. Beltéri használatra.

ALKALMAZHATÓ:

- ▶ Felújítandó, meglévő aljzatokon, jól tapadó, vízálló ragasztó- vagy aljzatkiegyenlítő maradványokon (pl. szintetikus gyanta, neoprén, bitumen vagy diszperziós ragasztó).
- ▶ Tömör vagy alacsony szívóképességű aljzatokon (pl. természetes kő burkolatok és kerámia, vízálló bevonatok, epoxigyanta burkolat).
- ▶ Meglévő vagy homokszórással nem rendelkező aszfalton.
- ▶ Magnézia esztrichen.
- ▶ Epoxi (pl. UZIN PE460/480) vagy poliuretán (pl. UZIN PE 414 Turbo) alapozón.
- ▶ UZIN cement- és gipszkötésű aljzatkiegyenlítő alkalmazása előtt.
- ▶ Melegvizes padlófűtés esetén.
- ▶ A DIN EN 12 529 szabvány szerinti görgőszékes igénybevétel esetén.
- ▶ Nagy terhelésre lakóépületekben, kereskedelmi és ipari rendeltetésű helyiségekben



ELŐNYÖK / TULAJDONSÁGOK:

Az UZIN PE 280 rendkívül gyorsan köt és kitűnően tapad a felületre.


- ▶ Felhasználásra kész.
- ▶ Filmréteget képez.
- ▶ Tapadóhíd tömör aljzatokon.
- ▶ Falra is felhordható.
- ▶ Rendkívül gyorsan köt.
- ▶ Oldószermentes.
- ▶ EMICODE EC 1/nagyon alacsony károsanyag-kibocsátású



MŰSZAKI ADATOK:

Csomagolás	műanyag kanna
Kiszerelés	1 kg, 5 kg, 12 kg
Eltarthatóság	min. 12 hónap*
Szín, kötés előtt	okker
Szín, kötés után	okker
Anyagszükséglet	70 - 150 g/m ²
Száradási idő	45 perc*
Felhasználási hőmérséklet	10 °C padlószinten

* 20 ° C-on és 65% relatív páratartalom mellett. Lásd "Alkalmazási táblázat".



ALJZATELŐKÉSZÍTÉS:

Az aljzat legyen teljesen száraz, sima, ép, repedés- és minden olyan anyagtól mentes, mely a tapadószilárdságot befolyásolja, ronthatja. A kalciumszulfát esztrichet elkészítése után le kell csiszolni és felporszívózni. Az aljzatot az érvényben lévő normáknak és utasításoknak megfelelően kell vizsgálni, a hiányosságokat pedig pótolni, kijavítani. Tapadáscsökkentő vagy laza felszíni rétegeket el kell távolítani, kefével, csiszolással, marással vagy szemcseszórással. A szennyezett, sima és nem nem nedvszívó felületeket az RZ Grundreiniger-rel vagy az Uzin Basic Cleaner-rel kell megtisztítani, majd száradás után matta csiszolni. Az elváló szennyeződések és port alapos porszívózással kell eltávolítani. Az alapozót hagyni kell teljesen megszáradni. Az egyéb alkalmazott termékek terméktájékoztatóit mindig vegye figyelembe.

FELDOLGOZÁS:

1. Használat előtt a kanna vegye fel a szobahőmérsékletet, majd jól rázza össze. 2. Hordja fel az alapozót egyenletesen az aljzatra Wolff nylon hengerrel. Kerülje el a tócsaképződést. 3. A szerszámokat használat után azonnal tisztítsa le vízzel.

FELHASZNÁLÁS:

Aljzat/Alkalmazás	Anyagszükséglet	Száradási idő
Jól ragasztott, vízálló ragasztók vagy vegyületek maradványai	100 - 150 g/m ²	kb. 45 perc*
Sűrű és sima felületek (pl. Kőpadlók és kerámialapok, vízálló bevonatok, epoxi bevonatok)	70 - 100 g/m ²	
UZIN PE 460 vagy UZIN PE 414 BiTurbo	70 - 100 g/m ²	
Régi vagy őrleményt mentes aszfalt esztrich	100 - 120 g/m ²	
Magnézium vagy xilolit esztrichek	100 - 120 g/m ²	kb. 4 óra*

* Bei 20 °C és 65% reltiver Luftfeuchte.

FONTOS TUDNIVALÓK:

A termék bontatlan csomagolásban száraz, hűvös helyen legalább 12 hónapig tárolható. A felbontott csomagolást gondosan vissza kell zárni és tartalmát rövid időn belül ajánlott felhasználni. Felhasználás előtt a kannát szobahőmérsékleten akklimatizálni kell. Javasolt feldolgozási körülmények: hőmérséklettartomány 15 – 25 °C között, padlőhőmérséklet 15 °C felett, a relatív páratartalom 65 % alatt. Az alacsony hőmérséklet és magas páratartalom növeli a száradási időt, míg a magas hőmérséklet és alacsony páratartalom csökkenti azt. Amennyiben aljzatkiegyenlítő több rétegben hordanak fel, minden réteget hagyni kell

teljesen kiszáradni, UZIN PE 360 PLUS-szal alapozni, majd a száradást követően folytatni a következő réteg habarcs felhordását. Amennyiben aljzatkiegyenlítő 10 mm rétegvastagság felett kerül felhordásra, javasoljuk kétkomponensű epoxigyanta alapozó, például UZIN PE 460 vagy PE480 alkalmazását, a termékleírásnak megfelelően. Nem alkalmazható fa padlóburkolat alatt. Nem alkalmazható vízben oldódó ragasztómaradványokon (pl. szulfid ragasztón) vagy rögzítő anyagon. Ilyen esetben kérjük válasszon erre a célra alkalmas Uzin terméket. Kérjük, használat során vegye figyelembe az alábbi szabványokat: -DIN 18365 „Padlóburkolás” -DIN 18356 „Parketta- és faburkolat lerakás” -TKB leirat „Aljzatok vizsgálata és előkészítése padlóburkolási és parkettázási munkálatok előtt” -BEB leirat „Aljzatok vizsgálata és előkészítése”

ÖSSZETÉTEL:

Összetétel: modifikált sztirén-akrilát kettős polimer, nedvesítő és habzágató szerek, konzerváló adalékszerek, karbonszálak, szintetikus és ásványi töltőanyagok, víz

MUNKA- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM:

Oldószermentes. A bőrvédő krém használata és a munkaterület szellőztetése ajánlott. A termék szintetikus polimer mikrorészecskéken (SPM) alapuló szálakat tartalmaz. Az edényt tartsa jól lezárva. A sérült csomagolásból kiömlött anyagot azonnal össze kell gyűjteni, és újra felhasználni vagy megfelelően ártalmatlanítani. A padlóburkolási munkák utáni legjobb beltéri levegőminőség alapfeltételei a munkakörülményekre vonatkozó szabványok betartása, valamint a teljesen száraz aljzat, alapozó és kiegyenlítő anyag.

ÚJRAHASZNOSÍTÁS:

Amennyiben lehetséges, gyűjtse össze a termékmaradékokat és használja fel újra. A termék szintetikus polimer mikrorészecskéket (SPM) tartalmaz. Kerülje a környezetbe jutást. Ne engedje lefolyókba, csatornába vagy talajba kerülni. Az üres, lekapart és cseppmentes csomagolóanyag újrahasznosítható. A folyékony maradékot tartalmazó csomagolóanyag, valamint a folyékony termék veszélyes hulladéknak minősül. A megszáradt termékmaradék építési hulladéknak minősül.