

Universele gebruiksklare voorstrijk

UZIN PE 360 PLUS

Vochtbestendige dispersievoorstrijk voor absorberende ondergronden, chape en betonvloeren

HOOFDTOEPASSINGSGBIED:

- ▶ Hechtprimer voor vloeren alvorens te egaliseren.

GESCHIKT OP / VOOR:

- ▶ Absorberende ondergronden (zoals bijv. cementgebonden dekvloeren, cement- en gisegalaties of betonvloeren)
- ▶ Calciumsulfaatgebonden (giet)dekvloeren, gipsvezelplaten
- ▶ Cement-, gipsbepleistering, gipskartonplaten
- ▶ Alvorens te egaliseren met UZIN cement-of calciumsulfaat egalaties
- ▶ Als voorstrijk onder reparatieproducten
- ▶ Vóór dekvloerwerkzaamheden met UZIN sneldrogende cementen en UZIN dekvloeradditieven.
- ▶ Als systeemcomponent op vochtige cementgebonden ondergronden in het UZIN vocht tolerant (MT-systeem)
- ▶ Warmwater vloerverwarming
- ▶ Voor toepassing met zwenkwielen volgens EN 12529
- ▶ Voor zwaar belastbare vloeren in woningen, project en industrie



PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

UZIN PE 360 PLUS is een sneldrogende gebruiksklare voorstrijk die wordt ingezet op absorberende, minerale ondergronden alvorens te egaliseren. De voorstrijk bindt oppervlaktestof, vermindert het absorptievermogen van de ondergrond en biedt een uitstekende hechtingsbasis voor navolgende egalisatie. Voor binnentoepassing.


- ▶ Kant-en-klaar
- ▶ Verspuitbaar
- ▶ Bestand tegen alkalisch vocht
- ▶ Zeer snel droog
- ▶ Vermindert het absorptievermogen van de ondergrond



TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	Cube it simple, can, vat
Verpakkingsgrootte	10 kg, 200 kg
Houdbaarheid	min. 12 maanden
Kleur, nat	lichtblauw
Kleur, droog	blauw transparant
Verbruik	80 – 150 g/m ²
Ideale verwerkingstemp.	Omgevingstemperatuur 15 - 25°C
Droogtijd	30 – 60 minuten*
Min. verwerkingstemp.	10 °C vloertemperatuur

*Bij 20 °C en 65 % rel. luchtvochtigheid. Zie Toepassingsstabel



UITGEBREIDE TOEPASSINGEN:

- ▶ Hechtprimer voor wandtoepassing
- ▶ Op vochtige ondergronden in het UZIN MT-systemen

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

De ondergrond moet drukvast, blijvend droog, schoon en vrij van scheuren en stoffen (vuil, olie, vet) zijn die afbreuk kunnen doen aan de hechting. Cement- en calciumsulfaat dekvloeren moeten geschuurd en gestofzuigd worden.

Controleer of de ondergrond voldoet aan de geldende normen en technische voorschriften en opper bezwaren / neem de nodige maatregelen bij gebreken.

Zwakhechtende, losse en onstabiele lagen zoals o.a. cementsluis, losse lijm-, egalisatie-, vloerbedekkings-, of verfresten verwijderen d.m.v. borstelen, schuren, frezen, of kogelstralen. Losse deeltjes en stof grondig stofzuigen. De voorstrijk goed laten drogen. Altijd de betreffende productbladen raadplegen

VERWERKING:

1. Verpakking voor aanbrengen acclimatiseren en grondig schudden.
2. Met een UZIN-Nylonpluche rol 25 cm / 14 mm (art. 9394) gelijkmatig en dekkend aanbrengen op de ondergrond. Voorkom dikke lagen en plasvorming.
3. Gereedschap direct na verwerking met water reinigen.

TOEPASSINGSTABEL:

Ondergrond	Verbruik	Droogtijd
Cementegalisisatie op:		
Cementdekvloeren, cement uitvlakmassa of beton	80 - 150 g/m ²	ca. 30 minuten*
Calciumsulfaatdekvloeren, gipsondergronden, gipsvezelplaten, stucwerk (bepleistering)	80 - 120 g/m ²	ca. 60 minuten*
Slecht absorberende ondergronden, dichte ondergronden	80 - 100 g/m ²	ca. 60 minuten*
Gipsegalisatie op:		
Calciumsulfaatdekvloeren, gipsondergronden, gipsvezelplaten, stucwerk (bepleistering)	80 - 120 g/m ²	ca. 60 minuten*

* Bij 20°C. en R.V. 65%.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN:

- ▶ Niet geopende verpakkingen zijn minstens 12 maanden houdbaar op een koele, droge plaats. Aangebroken verpakkingen opnieuw zorgvuldig afsluiten en de inhoud zo vlug mogelijk gebruiken. Voorstrijk voor gebruik laten acclimatiseren.
- ▶ Optimale verwerkingstemperatuur tussen 15 en 25 °C, vloertemperatuur boven de 15 °C en de R.L.V. onder de 65 %. Lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid verlengen, hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd.
- ▶ Op sterk absorberende ondergronden is het te adviseren een tweede laag aan te brengen.
- ▶ Bij gebruik op vochtige ondergronden moeten alle gebruikte producten bestand zijn tegen alkalisch vocht of damp-open zijn. Als de producten en vloerbedekkingen niet aan deze eisen voldoen, moet een vochtwerende primer zoals UZIN PE 480, UZIN PE 460 of UZIN PE 414 BiTurbo worden gebruikt.
- ▶ Bij het aanbrengen van meerdere egalisielagen over elkaar, de onderste laag volledig laten drogen. Vervolgens voorstrijken met UZIN PE 360 PLUS. Na voldoende droging, de volgende egalisielaag aanbrengen, deze egalisielaag mag niet dikker zijn als de vorige laag absorberende ondergronden is het te adviseren een tweede laag aan te brengen.
- ▶ Indien er dikker dan 10 mm geëgaliseerd moet worden, is ingezande epoxy voorstrijk, zoals UZIN PE 460 of UZIN PE 480 noodzakelijk.
- ▶ Niet gebruiken op wateroplosbare lijmresten (zoals sulfietloog) of fixeerlijmen, alsook op oude bitumenresten. (advies inwinnen). Hiervoor geschikte producten uit het UZIN assortiment gebruiken.
- ▶ Niet geschikt als voorstrijk onder 1-comp. STP/PU-parketlijm.
- ▶ Respecteer de algemene regels van het vak en de algemene technische voorschriften voor het plaatsen van soepele vloerbedekkingen. De UZIN productinformatiebladen van de verwerkte producten, alsook de aanbevelingen van de vloerbekledingfabrikant naleven.

KWALITEITS- & MILIEUKEURMERKEN:

- ▶ Oplosmiddelvrij
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / zeer emissiearm
- ▶ DE-UZ 113 / Milieuvriendelijk, zeer emissiearm

SAMENSTELLING:

Polymeerdispersie, conserveringsmiddel, additieven en water.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Oplosmiddelvrij. Bij de verwerking is gebruik van een huidbeschermende crème en ventilatie van de werkruimte principeel aan te bevelen. Basisvoorwaarden voor de best mogelijke kwaliteit van de ruimtelucht na vloerbedekkingswerkzaamheden zijn leg-voorwaarden conform de normen en goed doorgedroogde ondergronden, primers en egalisaties.

VERWIJDERING:

Productresten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restvrij leeggemaakte verpakkingen kunnen gerecycleerd worden. Verpakkingen met vloeibare restinhoud en verzamelde, vloeibare productresten zijn chemisch afval. Verpakkingen met uitgeharde restanten zijn bouwafval.