

Turbo primer

UZIN PE 280

Sneldrogende dispersievoorstrijk met carbontechnologie voor gladde en dichte ondergronden

HOOFDTOEPASSINGSGBIED:

- ▶ Hechtprimer ter voorbereiding voor het egaliseren van gladde en dichte ondergronden

GESCHIKT OP:

- ▶ Oude renovatie ondergronden met goedhechtende watervaste oude lijm- en egalisatie resten bijv. kunsthars-, neopreen-, bitumen- of dispersielijmresten
- ▶ Dichte en gladde ondergronden zoals bijv. keramische- en natuursteenvloeren, natuursteen, terrazzo, waterbestendige afwerklagen, epoxy coatings en metaalondergronden
- ▶ Oude of goed hechtende gietasfaltvloeren (niet ingezand)
- ▶ Magnesiet en houtgraniet
- ▶ Epoxy voorstrijken zoals bijv. de UZIN PE 460, UZIN PE 480, UZIN KR 417 of op PU voorstrijken zoals bijv. UZIN PE 414 BiTurbo
- ▶ Voor egalisatiewerken met UZIN cement- of calciumsulfaategalisaties
- ▶ Warmwater vloerverwarming
- ▶ Zwenkwielbelasting volgens EN 12 529
- ▶ Zwaar belaste ruimtes in woon-, professioneel- en industriegebied



PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

UZIN PE 280 is een filmvormende dispersie supersneldrogende voorstrijk dat vooral op dichte ondergronden ingezet wordt. Door zijn speciale carbontechnologie bekomt men een ruw en griffig oppervlak dat na een zeer korte tijd kan geëgaliseerd worden. Voor binnentoepassing.


- ▶ Gebruiksklaar
- ▶ Filmvormend
- ▶ Ideale hechtlaag op dichte ondergronden
- ▶ Ook geschikt voor wanden
- ▶ Geschikt voor snelbouw



TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	Emmer (rechthoekig) / blik
Verpakkingsgrootte	1 kg, 5 kg, 12 kg
Houdbaarheid	min. 12 maanden
Kleur, nat	okergeel
Kleur, droog	okergeel
Verbruik	70 – 150 g/m ²
Droogtijd	45 minuten*
Min. verwerkingstemp.	Vloertemperatuur 10 °C

* Bij 20 °C en 65 % R.L.V. zie ook toepassing.



VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

De ondergrond moet drukvast, draagkrachtig, blijvend droog, schoon en vrij van scheuren en stoffen (vuil, olie, vet) zijn die afbreuk kunnen doen aan de hechting. Controleer of de ondergrond voldoet aan de geldende normen en technische voorschriften en opper bezwaren/neem de nodige maatregelen bij gebreken. Hechttingsverminderende bestanddelen of niet-stabiele lagen, bijv. onderhoudsmiddelen, losse lijm-, egalisatie-, vloerbedekkings-, of verfresten verwijderen d.m.v. borstelen, schuren, frezen of kogelstralen. Gladde, dichte en niet-absorberende ondergronden grondig reinigen met UZIN Basic Cleaner en na droging mat schuren. Losse delen en stof grondig stofzuigen. De aangebrachte voorstrijk goed laten drogen. Productbladen van alle gebruikte producten in acht nemen.

VERWERKING:

1. Verpakking voor gebruik laten acclimatiseren en goed doorroeren.
2. Met nylonplucheroller (art. 9394) gelijkmatig, dun en volvlakig aanbrengen op de ondergrond. Voorkom dikke lagen en plasvorming.
3. Gereedschap direct na verwerking met water reinigen.

Ondergrond	Verbruik	Droogtijd
Goedhechtende, watervaste lijm- en egalisatieresten	100 - 150 g/m ²	ca. 45 min. *
Dichte en gladde ondergronden, bijv. keramische- en natuursteen vloeren, terrazzo, waterbestendige verven, epoxy coatings, metaalondergronden en andere dichte ondergronden	70 -100 g/m ²	
UZIN PE 460 of UZIN PE 414 BiTurbo	70 -100 g/m ²	
Oude of niet ingezande goed hechtende gietasfalt	100 -120 g/m ²	
Magnesiet of houtgraniet	100 -120 g/m ²	4 uur*

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN:

- In oorspronkelijke verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats minstens 12 maand houdbaar. Aangebroken verpakkingen zorgvuldig dicht maken en zo snel mogelijk gebruiken. Voorstrijk vóór verwerking op ruimte temperatuur laten komen.
- Optimale verwerkingstemperatuur tussen 15 en 25 °C, Vloertemperatuur boven de 15 °C en de R.L.V. onder de 65 %. Lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid verlengen, hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd.

- Bij het aanbrengen van meerdere egalisatielagen over elkaar, de onderste laag volledig laten drogen. Vervolgens voorstrijken met UZIN PE 360 PLUS . Na voldoende droging, de volgende egalisatielaag aanbrengen, deze laag mag niet dikker zijn dan de vorige laag.
- Bij egalisatielagen van meer dan 10 mm laagdikte zijn epoxyprimers, zoals bijv. UZIN PE 460, UZIN PE 480 met inzanding van de toplaag, eerder aan te bevelen.
- Niet geschikt voor directe verlijming met parketlijmen.
- Niet geschikt op wateroplosbare lijmresten (zoals o.a. „waterkit” of sulfietlooglijm) of fixeerv-, en bitumenlijmresten. Hiervoor geschikte producten uit het UZIN assortiment nemen.
- Respecteer de informatie en aanbevelingen in de UZIN productbladen, alsook de aanbevelingen van de vloerfabrikant en de professionele normen en regels die van kracht zijn op het moment van de werkzaamheden.

KWALITEITS- & MILIEUKEURMERKEN:

- Oplosmiddelvrij
- EMICODE EC 1 PLUS / zeer emissiearm

SAMENSTELLING:

Polymeerdispersie, conserveringsmiddel, additieven en water.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Oplosmiddelvrij. Bij de verwerking is gebruik van een huidbeschermende crème en ventilatie van de werkruimte principieel aan te bevelen. Product bevat vezels op basis van synthetische polymeermicropartikels (SPM). Houd de verpakking goed gesloten. Gemorst materiaal uit beschadigde verpakkingen onmiddellijk opnemen en hergebruiken of op de juiste wijze afvoeren. Basisvoorwaarden voor de best mogelijke kwaliteit van de ruimtelucht na vloerbedekkingswerkzaamheden zijn leg-voorwaarden conform de normen en goed doorgedroogde ondergronden, primers en egalisaties.

VERWIJDERING:

Productresten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Product bevat synthetische polymeermicropartikels (SPM). Voorkom lozing in het milieu. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restvrij leeggemaakte verpakkingen kunnen gerecycleerd worden. Verpakkingen met vloeibare restinhoud en verzamelde, vloeibare productresten zijn chemisch afval. Verpakkingen met uitgeharde restanten zijn bouwafval.