

1-component STP kleefstof

UZIN KE 68

1-component STP kleefstof voor toepassingen met hoge belasting

HOOFDTOEPASSINGSGBIED:

- ▶ Rubber tegels tot 4 mm dikte (bijvoorbeeld Norament®)
- ▶ PVC designvloeren / LVT
- ▶ PVC en CV stroken of tegels
- ▶ Linoleumtegels tot 4 mm dikte
- ▶ Schoonloopmatten
- ▶ Rubbergranulaatmatten of ondervloeren (bijvoorbeeld Regupol®)
- ▶ Kunstgras of sportvloeren
- ▶ In combinatie met UZIN RR 185 en industrievloeren (zoals bijv. Gerflor GTI®)
- ▶ Click-LVT technisch advies inwinnen

GESCHIKT OP / VOOR:

- ▶ Absorberende – en niet absorberende ondergronden
- ▶ Vervormbare of elastische ondergronden (zoals UZIN RR 188, UZIN RR 189) hout, op metaal extra technisch advies inwinnen
- ▶ Warmwater vloerverwarming
- ▶ Zwenkwielbelasting volgens EN 12 529
- ▶ Nat shamponeer- en injectie-extractiemethode volgens RAL 991 A 2
- ▶ Zware belasting in project- en industriegebied



PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

UZIN KE 68 is een gebruiksklare en gebruiksvriendelijke 1-componenten hybride kleefstof. De zeer emissie-arme kleefstof is dé ideale probleemoplosser bij toepassingen met een hoge gebruiksbelasting zoals bijvoorbeeld hoge temperaturen of waterbelasting van bovenaf. Tevens is de UZIN KE 68 zeer geschikt voor een hoge mechanische gebruiksbelasting zoals o.a. voor liften en bij gebruik van handtranspalletten. Voor binnen toepassingen.

- ▶ Gebruiksklaar
- ▶ Geschikt voor gebruikers die gevoelig zijn voor epoxy of PU
- ▶ Bestand tegen hoge temperaturen



TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	Emmer
Verpakkingsgrootte	8,5 kg
Houdbaarheid	min. 12 maanden
Kleur	beige
Verbruik	250 - 450 g/m ²
Inlegtijd	Tot ca. 40 minuten*
Min. verwerkingstemp.	Vloertemperatuur 15 °C
Mechanisch belastbaar	Na 24 uur*
Naden lassen	Na 24 uur*
Eindsterkte	Na 3 - 5 dagen*

*Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid.



VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

De ondergrond moet drukvast, draagkrachtig, blijvend droog, schoon en vrij van scheuren en stoffen (vuil, olie, vet) zijn die afbreuk kunnen doen aan de hechting. Controleer of de ondergrond voldoet aan de geldende normen en technische voorschriften en opper bezwaren/ neem de nodige maatregelen bij gebreken. De ondergrond grondig stofzuigen, voorstrijken en egaliseren. Geschikte voorstrijk en egalisatie uit het UZIN productassortiment nemen. De aangebrachte voorstrijk en egalisatie goed laten drogen. Productbladen van alle gebruikte producten in acht nemen.

VERWERKING:

1. De lijm met de juiste vertanding gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen. Niet meer lijm uitstrijken, dan binnen de inlegtijd met een goede lijmvoverdracht op de achterzijde van de vloerbedekking kan ingelegd worden.
2. Bedekking na korte wachttijd inleggen, volvlakig aanwrijven (bv. Wolff Art. 62694: glijder met villt). Kopsen kanten, oneffen naden en eventuele extreme vervormingen in de vloerbedekking verzwaren of voorafgaandelijk tegenwalsen. Geen lucht onder de vloerbedekking insluiten. Het geheel 20 minuten laten liggen en vervolgens nogmaals nawalsen en in het bijzonder bij de naden en kanten nogmaals goed aanwrijven.
3. Lijmrresten in nog verse toestand verwijderen met UZIN Blackbox doekjes. In uitgeharde toestand is de lijm enkel nog mechanisch te verwijderen.

VERBRUIK:

Vertanding	Vloerbedekking	Verbruik ca.
A5	PVC vloerbedekking, PVC Design-bedekking / glad of licht gestructureerd	250 - 300 g/m ²
A2	Rubber / gestructureerd	350 - 400 g/m ²
B1	Linoleum / grof gestructureerd	400 - 450 g/m ²

* Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN:

- ▶ Niet geopende verpakkingen zijn minstens 12 maanden houdbaar op een koele, droge plaats. Vorstbestendig tot - 25 °C. Aangebroken verpakkingen opnieuw zorgvuldig sluiten en de inhoud zo vlug mogelijk verwerken. Lijm voor gebruik laten acclimatiseren.
- ▶ Optimale verwerkingscondities: 15 – 25 °C en een relatieve luchtvochtigheid onder 65 %. Lage temperaturen, hoge luchtvochtigheid verlengen, hoge temperaturen en lagere verkorten de inleg-, afbind- en droogtijd.

- ▶ Vochtige ondergronden kunnen secundaire emissies en geurhinder veroorzaken. Daarom enkel op goed gedroogde ondergronden werken en bij geëgaliseerde ondergronden een goede droging van de egalisaties afwachten.
- ▶ Een rechtstreekse verlijming op oude lijmresten kan wisselwerkingen veroorzaken en tot onaangename geurhinder leiden. Daarom oude lijmlagen idealer wijze verwijderen. In elk geval lijmresten met een geschikte voorstrijk primeren en met een zelfvloeiende egalisatie in een voldoende dikke laag (3 mm) egaliseren.
- ▶ De vloerbedekking moet voor de verlijming voldoende ontspannen, geacclimatiseerd en aan het binnenklimaat waarin het verwerkt wordt, aangepast zijn.
- ▶ UZIN KE 68 is geschikt voor o.a. handtranspalletten tot 30 kp/cm² of 3 N/mm².
- ▶ UZIN KE 68 is niet bestand tegen alkalisch vocht. Bij toepassingen waar vocht vanuit de ondergrond kan optrekken, dient onder de egalisatie een 2-laags vochtscherm met UZIN PE 460 worden toegepast (technisch advies inwinnen).
- ▶ Bij een te verwachten hoge vochtbelasting van bovenaf (waterinwerkingsklasse W1-I of hoger) is het raadzaam de egalisatie aan de bovenzijde af te dichten met UZIN PE 414 BiTurbo alvorens te gaan verlijmen.
- ▶ Voor de verlijming van chloorvrije vloerbedekking gelieve de online verlijmingsadviezen te raadplegen of technisch advies inwinnen.
- ▶ Respecteer de algemene regels van het vak en de algemene technische voorschriften voor het plaatsen van soepele vloerbedekkingen. De UZIN product-informatiebladen van de verwerkte producten, alsook de aanbevelingen van de vloerbekledingsfabrikant naleven.

KWALITEITS- & MILIEUKEURMERKEN:

- ▶ Oplosmiddelvrij, bevat methoxysilaan
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / zeer emissiearm

SAMENSTELLING:

Silaan-prepolymeren, minerale vulstoffen, additieven.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Oplosmiddelvrij. Bevat methoxysilaan. Niet ontvlambaar. Contact met huid en ogen vermijden. Bij uitharding komen sporen van methanol vrij, daarom tijdens de verwerking goed verluchten. Beschermingshandschoenen dragen. Bij contact met de huid meteen afwassen met veel water en zeep. Bij contact met de ogen meteen spoelen met water en een arts raadplegen. In acht te nemen zijn o.a.: gevaren- / veiligheidsinstructies op het etiket van de verpakking, het veiligheidsinformatieblad.

VERWIJDERING:

Productrestanten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restvrij leeggemaakte verpakkingen kunnen gerecycled worden. Verpakkingen met vloeibare restinhoud en verzamelde, vloeibare productresten zijn chemisch afval.

Verpakkingen met uitgeharde restanten zijn bouwafval.
Productresten daarom verzamelen, laten uitharden en
verwerken als bouwafval.