

Antislip

UZIN U 1000

Dispersie-antislip voor tapijttegels

HOOFDTOEPASSINGSGBIED:

- ▶ Voor zelfliggende tegels met bitumen-, PVC of PUR
- ▶ Voor antistatische zelfliggende tegels
- ▶ PVC-rug en PVC-schuimrug (bij geëgaliseerde ondergrond)
- ▶ Polyester en polypropyleen viltvliesrug

GESCHIKT OP:

- ▶ Vlakke, absorberende of niet-absorberende ondergronden (bijv. chape, beton, metaal of hout)
- ▶ Gebruiksvloer (bijv. linoleum of PVC)
- ▶ Verhoogde vloeren (paneelvloeren of holtevloeren)
- ▶ Warmwater vloerverwarming
- ▶ Zwenkwielbelasting volgens EN 12 529



PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

UZIN U 1000 is een speciale dispersie voor het antislip voorstrijken van zelfliggende, textiele vloerbedekkingstegels. Het product droogt op tot een transparante, rubberachtige laag die het verschuiven van zelfliggend tegels tegengaat. De opgedroogde film is zelfklevend en wel zodanig dat deze laag een blijvend antislip-effect oplevert. Ook als de tapijttegel meerdere keren wordt opgenomen en ingelegd wordt, blijft het antislip-effect. Door de hoge weekmakerbestendigheid is UZIN U 1000 ook toepasbaar voor nagenoeg alle tapijttegels met PVC-rug. Voor binnentoepassing.

- ▶ laag verbruik
- ▶ sneldrogend
- ▶ antistatisch

TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakkingsgrootte	Cube 10 kg , Emmer 10 kg , vat 200 kg
Houdbaarheid	min. 12 maanden
Kleur, nat	Lichtblauw
Kleur, droog	Transparant
Verbruik	Ca. 50 – 100 g/m ² (afh. van de aard van de ondergrond)
Droogtijd	Ca. 30 - 60 minuten (afh. van de ondergrond, temp. en RLV)
Inlegtijd	Ca. 48 uur*
Dichtheid	1,04 kg/ltr
Min. verwerkingstemp.	Vloertemperatuur 15 °C
Mechanisch belastbaar	Direct na het leggen van de tapijttegels

* Bij 20 °C en 65 % rel. luchtvochtigheid.



UZIN | A brand of UZIN UTZ

BE | Uzin Utz België nv | Poortakkerstraat 37/0102 | 9051 GENT | Telefoon +32 (0)9 222 58 48 | Fax +32 (0)9 222 38 80 | E-Mail be@uzin-utz.com | Internet www.uzin.be

DE | Uzin Utz SE | Dieselstraße 3 | 89079 Ulm | Telefon +49 (0)731 4097-0 | Telefax +49 (0)731 4097-110 | E-Mail info@uzin.com | Internet www.uzin.de

UITGEBREIDE TOEPASSINGEN:

Onder toevoeging van UZIN PE 262 L stroomgeleidende toeslag* kan een stroomgeleidende antisliplaag worden verkregen. Met name geschikt voor stroomgeleidende systemen in kantoren, bijv. op verhoogde vloersystemen. Voor enkele tapijttegels wordt de UZIN U 2100 antislip extra* geadviseerd. Dit geldt ook voor andere stabiele tapijttegels bij antislipplaatsing op bepaalde verhoogde vloerelementen die niet volkomen vlak liggen. In dergelijke gevallen kunt u het beste onze advieslijn raadplegen. Bij een te hoog verbruik (door toepassing van bijvoorbeeld een vachtroller) of bij het te vroeg inleggen van de tapijttegels in de nog niet volledig opgedroogde lijmfilm zal er een permanente verlijming ontstaan. Dit zal problemen geven bij renovatie.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

De ondergrond moet schoon, vlak, blijvend droog en draagkrachtig zijn. De ondergrond zonodig voorstrijken en egaliseren met geschikte voorstrijken uit het UZIN assortiment. Sterk zuigende ondergronden voorstrijken UZIN PE 360 PLUS*. UZIN U 1000 is tevens geschikt voor houten ondergronden. Indien UZIN U 1000 hiervan verwijderd moet kunnen worden, dient de houten vloer afgewerkt te zijn met een dichte verf- of laklaag, die bestand is tegen het inweken en schrobben met UZIN Cleaner* en het naspoelen met water.

Let op: UZIN U 1000 hecht goed op de ondergrond. Indien UZIN U 1000 wordt aangebracht op een bestaande ondergrond die later weer in de oude staat moet kunnen worden teruggebracht, dient eerst een test te worden gedaan met UZIN Cleaner reinigingsmiddel*. Vervolgens voorzichtig proberen de UZIN U 1000 film te verwijderen zonder dat de bedekking aangetast wordt.

VERWERKING:

1. UZIN U 1000 in een rechthoekige verdeelemmer gieten. De fijne schuimroller indopen en overtollige UZIN U 1000 afrollen langs de ribbels in de verdeelemmer. Een gelijkmatige en dekkende film op de ondergrond aanbrengen.
2. Als de ondergrond uit verhoogde vloerelementen bestaat, moet voorkomen worden dat de naden tussen de elementen vollopen met UZIN U 1000, het gevaar bestaat dat de vloerelementen aan elkaar zullen kleven.
3. De wachttijd in acht nemen alvorens de tapijttegels in te leggen. Met de vinger controleren of de antisliplaag droog is. Bij stevige aanraking met de vinger mag er geen overdracht plaatsvinden van de antislip op de vinger. Als de tapijttegels te vroeg worden ingelegd, ontstaat een dusdanige hechting, dat de tegels niet meer opneembaar zijn.
4. Indien een stroomgeleidend systeem gewenst wordt, moet 25 % UZIN PE 262 L * worden bijgemengd. Vervolgens voor het aanbrengen eerst goed doorroeren. Verwerken als UZIN U 1000. Door de toevoeging wordt

de viscositeit van het mengsel hoger, dus dikker. Besteedt daarom zorg aan een goede verdeling. Een zo dun mogelijk, maar goed dekkende laag aanbrengen.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN:

- ▶ Niet geopende verpakkingen zijn minstens 12 maanden houdbaar op een koele, droge plaats. Vorstbestendig tot - 16 °C. Aangebroken verpakkingen opnieuw zorgvuldig sluiten en de inhoud zo vlug mogelijk verwerken. Lijm voor gebruik laten acclimatiseren.
- ▶ Optimale verwerkingscondities: 18 – 25 °C en een relatieve luchtvochtigheid onder 75 %. Minimale ondergrondtemperatuur: 15°C. Minimale temperatuur van de ruimte: 15°C.
- ▶ UZIN U 1000 antislip niet verdunnen.
- ▶ UZIN U 1000 vangt geen dimensionele veranderingen in de tegels op.
- ▶ Geschikt voor tapijtreiniging volgens de injectie-extractiemethode.
- ▶ Gereedschap direct na gebruik reinigen met lauw water.
- ▶ Vlekken voorzichtig proberen te verwijderen met UZIN Cleaner reinigingsmiddel*.
- ▶ Bestaande linoleum- en PVC-vloerbedekking reinigen met UZIN Cleaner reinigingsmiddel*.
- ▶ In het geval van grof poreuze ondergronden zal UZIN U 1000 moeilijk en alleen met veel moeite kunnen verwijderd worden. Dit geldt in het bijzonder voor cementvoegen bij keramische tegels.
- ▶ Op PVC-vloeren met een hoog weekmakergehalte is de oplosbaarheid in water door weekmakersmigratie verstoord. Na verwijdering van de bovenste gefixeerde vloerbedekking, kan dit leiden tot veranderingen of verkleuring van het oppervlak waarop het fixeermiddel werd aangebracht.
- ▶ Respecteer de algemene regels van het vak en de algemene technische voorschriften voor het plaatsen van soepele vloerbedekkingen. De UZIN product-informatiebladen van de verwerkte producten, alsook de aanbevelingen van de vloerbekledingsfabrikant naleven.

KWALITEITS- & MILIEUKEURMERKEN:

- ▶ Oplosmiddelvrij
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / zeer emissiearm
- ▶ DE-UZ 113 / Milieuvriendelijk, zeer emissiearm

SAMENSTELLING:

Polymeerdispersie, conserveringsmiddel, additieven en water.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Oplosmiddelvrij. Bij de verwerking is gebruik van een huidbeschermende crème principieel aan te bevelen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Tijdens en na de verwerking / droogtijd voor goede beluchting zorgen! Eten, drinken en roken tijdens de verwerking vermijden. Bij aanraking met de ogen of huid, grondig afspoelen met water. Niet in riolering, wateren of de bodem lozen. Gereedschap direct na gebruik afwassen met water en zeep. Basisvoorwaarden voor de

best mogelijke kwaliteit van de ruimtelucht na vloerbedekkingswerkzaamheden zijn legvoorwaarden conform de normen en goed doorgedroogde ondergronden, primers en egalisaties. Bevat isothiazolinonen. Informatie bij allergie +31 53 57 37 351.

VERWIJDERING:

Productresten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restvrij leeggemaakte verpakkingen kunnen gerecycleerd worden. Verpakkingen met vloeibare restinhoud en verzamelde, vloeibare productresten zijn chemisch afval. Verpakkingen met uitgeharde restanten zijn bouwafval.