

Antislip extra

UZIN U 2100

Dispersie-antislip voor tapijttegels met stabiele viltvliesruggen

HOOFDTOEPASSINGSGBIED:

- Textiele vloerbedekkingstegels met stabiele vliesrug
- Antistatische textiele vloerbedekking

GESCHIKT OP:

- Zwakke of niet-absorberende ondergronden (zoals o.a. dekvloer, beton, aluminium, spaanplaten, linoleum, PVC-vloeren, verhoogde vloeren)
- Warmwater vloerverwarming
- Zwenkwielbelasting volgens EN 12 529
- Nat shamponeer- en injectie-extractiemethode volgens RAL 991 A2
- Normale belasting in projecten



PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

UZIN U 2100 antislip extra is een kant en klare, zeer emissiearme en oplosmiddelvrije dispersievloeistof. De opgedroogde film is zelfklevend en wel zodanig dan deze laag een sterk blijvend antislip-effect oplevert. Deze vloerbedekkingen kunnen dan later weer eenvoudig opgenomen worden.

- Zeer laag verbruik
- Snel droog en blijvend antislip met meer weerstand
- Antistatisch
- Bedekking kan worden weggenomen en opnieuw worden ingelegd

TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakkingsgrootte	Cube 10 kg - Emmer 10 kg Vat 200 kg
Houdbaarheid	min. 12 maanden
Kleur, nat	Wit
Kleur, droog	Transparant
Verbruik	Ca. 50 – 100 g/m ² (afh. van de aard van de ondergrond) nooit meer dan 100 g/m ² aanbrengen.
Droogtijd	Ca. 30 - 60 minuten (afh. van de ondergrond, temp. en RLV). UZIN U 2100 zeer goed laten drogen
Afluchttijd	30 - 60 minuten*
Inlegtijd	48 uur*
Dichtheid	1,04 kg/ltr
Min. verwerkingstemp.	15 °C vloertemperatuur
Mechanisch belastbaar	Direct na het leggen van de vloerbedekking

* Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid



UITGEBREIDE TOEPASSINGEN:

De geschiktheid van de vloerbedekking voor deze legwijze moet door de leverancier worden aangegeven. Onder toevoeging van UZIN PE 262 L* kan een stroomgeleidende antisliplaag worden verkregen. Bij een te hoog verbruik (door toepassing van bijvoorbeeld een vachtroller) of bij het te vroeg inleggen van de tapijttegels in de nog niet volledig opgedroogde lijmfilm zal er een permanente verlijming ontstaan. Dit zal problemen geven bij renovatie.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

De ondergrond moet beslist schoon, vlak, glad, blijvend droog en draagvast zijn. De ondergrond zonodig voorstrijken en egaliseren met de geschikte producten uit het UZIN assortiment. Sterk zuigende ondergronden voorstrijken met UZIN PE 360 PLUS. Oude lijm- en egalisatieresten geheel verwijderen of schuren, stofzuigen en voorstrijken. Vervolgens egaliseren met een geschikte UZIN egalisatie*. Bestaande linoleum en PVC-vloerbedekking reinigen met UZIN Cleaner*. UZIN U 2100 is tevens geschikt voor houten ondergronden (parket). Altijd eerst olie- en waslagen verwijderen. Indien UZIN U 2100 hiervan verwijderd moet kunnen worden, dient de houten vloer afgewerkt te zijn met een geschikte verf- of laklaag, die bestand is tegen het inweken en schrobben met UZIN Cleaner* en het naspoelen met water.

VERWERKING:

1. Verpakking voor gebruik laten acclimatiseren en goed schudden.
2. UZIN U 2100 in een rechthoekige verdeelemmer gieten. De fijne schuimroller indopen en overtollige UZIN U 2100 van de schuimroller afrollen langs de ribbels in de verdeelemmer.
3. UZIN U 2100 gelijkmatig en dekkend op de ondergrond aanbrengen. De wachttijd in acht nemen alvorens de vloerbedekking te leggen. Met de vinger controleren of de antisliplaag droog is. Bij stevige aanraking met de vinger mag er geen overdracht plaatsvinden van de antislip op de vinger. Als de vloerbedekking te vroeg wordt gelegd, ontstaat een dusdanige hechting, dat deze niet meer opneembaar is.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN:

- ▶ Niet geopende verpakkingen zijn minstens 12 maanden houdbaar op een koele, droge plaats. Vorstbestendig tot -16 °C. Aangebroken verpakkingen opnieuw zorgvuldig sluiten en de inhoud zo vlug mogelijk verwerken. Lijm voor gebruik laten acclimatiseren.
- ▶ Optimale verwerkingscondities: 18 – 25 °C en een relatieve luchtvochtigheid onder 75 %. Minimale ondergrondtemperatuur: 15°C. Minimale temperatuur van de ruimte: 15°C.
- ▶ UZIN U 2100 antislip extra niet verdunnen.
- ▶ UZIN U 2100 vangt geen dimensionele veranderingen in de tegels op.

- ▶ Geschikt voor tapijtreiniging volgens de injectie-extractiemethode.
- ▶ Gereedschap direct na gebruik reinigen met lauw water.
- ▶ Vlekken voorzichtig proberen te verwijderen met UZIN Cleaner reinigingsmiddel*.
- ▶ Indien een stroomgeleidend systeem gewenst wordt, moet 35 % UZIN PE 262 L* worden bijgemengd. Vervolgens voor het aanbrengen eerst goed doorroeren. Verwerken als UZIN U 2100 antislip extra. Door de toevoeging wordt de viscositeit van het mengsel hoger, dus dikker. Besteedt daarom zorg aan een goede verdeling. Een zo dun mogelijke, doch goed dekkende laag aanbrengen.
- ▶ Let op: UZIN U 2100 hecht goed op de ondergrond. Indien UZIN U 2100 wordt aangebracht op een bestaande ondergrond die later weer in de oude staat moet kunnen worden teruggebracht, dient eerst een test te worden gedaan met UZIN Cleaner*. Voorzichtig proberen de UZIN U 2100 film te verwijderen zonder dat de bedekking aangetast wordt.
- ▶ Geeft onder antistatische textiele vloerbedekking een gezamenlijke doorgangsweerstand van 6-8 x 10⁸ Ohm volgens DIN 54 345.
- ▶ Respecteer de algemene regels van het vak en de algemene technische voorschriften voor het plaatsen van soepele vloerbedekkingen. De UZIN product-informatiebladen van de verwerkte producten, alsook de aanbevelingen van de vloerbekledingsfabrikant naleven.

KWALITEITS- & MILIEUKEURMERKEN:

- ▶ Oplosmiddelvrij
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / zeer emissiearm
- ▶ DE-UZ 113 / Milieuvriendelijk, zeer emissiearm

SAMENSTELLING:

Polymeerdispersie, conserveringsmiddel, additieven en water.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Oplosmiddelvrij. Bij de verwerking is gebruik van een huidbeschermende crème principieel aan te bevelen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Tijdens en na de verwerking / droogtijd voor goede beluchting zorgen! Eten, drinken en roken tijdens de verwerking vermijden. Bij aanraking met de ogen of huid, grondig afspoeien met water. Niet in riolering, wateren of de bodem lozen. Gereedschap direct na gebruik afwassen met water en zeep. Basisvoorwaarden voor de best mogelijke kwaliteit van de ruimtelucht na vloerbedekkingswerkzaamheden zijn legvoorwaarden conform de normen en goed doorgedroogde ondergronden, primers en egalisaties. Bevat isothiazolinonen. Informatie bij allergie +31 53 57 37 351.

VERWIJDERING:

Productresten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restvrij leeggemaakte verpakkingen kunnen gerecycled worden. Verpakkingen met vloeibare

restinhoud en verzamelde, vloeibare productresten zijn chemisch afval. Verpakkingen met uitgeharde restanten zijn bouwafval.