

Antislip

UZIN U 2500

Dispersie anti-slip met sterke hechtfixering voor LL-tapijttegels met vliesrug

HOOFDTOEPASSINGSGBIED:

- ▶ LL-tapijttegels met vliesrug
- ▶ Voor tapijttegels die weer opneembaar moeten worden gelegd

GESCHIKT OP / VOOR:

- ▶ Vlakke, gladde, zwakke of niet-absorberende ondergronden
- ▶ Verhoogde vloeren
- ▶ Warmwater vloerverwarming
- ▶ Zwenkwiellasting volgens EN 12 529
- ▶ Nat shamponeer- en injectie-extractiemethode volgens RAL 991 A2



PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

UZIN U 2500 antislip is een gebruiksklare zeer emissie-arme oplosmiddelvrije dispersievloeistof. De opgedroogde film is zelfklevend en wel zodanig dat deze laag een blijvend antislip-effect oplevert. Ook als de tapijttegel meerdere keren wordt opgenomen en ingelegd blijft het antislip-effect. Voor binnentoepassing. De mate van het antislip-effect is afgestemd op tapijttegels met textiele- en vlies bedekking.


- ▶ Goede aanhechting aan de ondergrond
- ▶ Snel droog
- ▶ Sterke fixering, blijvend anti-slip



TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	Gerecycleerde can
Verpakkingsgrootte	10 kg
Houdbaarheid	min. 12 maanden
Kleur, nat	Wit
Kleur, droog	Wit
Verbruik	Ca. 50 - 100 g/m ² (afh. van de aard van de ondergrond).
Droogtijd	30 – 60 minuten*
Inlegtijd	48 uur*
Dichtheid	1,04 kg/l
Min. verwerkingstemp.	15°C vloertemperatuur
Mechanisch belastbaar	Direct na het leggen van de tapijttegels.

* Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid, afhankelijk van vloerbedekkingstype en de absorberendheid van de ondergrond.



VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

De ondergrond moet stabiel, vlak, droog, scheurvrij, schoon en vrij zijn van stoffen, die de hechting negatief beïnvloeden. Niet vlakke, ruwe, vochtgevoelige ondergronden voorstrijken en egaliseren met geschikte voorstrijken uit het UZIN assortiment. Ondergrond overeenkomstig nationaal geldende normen en instructiebladen controleren en bij gebreken bezwaar maken/ maatregelen treffen.

VERWERKING:

1. Verpakking voor gebruik laten acclimatiseren en goed schudden
2. UZIN U 2500 in een rechthoekige verdeelemmer gieten. De fijne schuimroller indopen en overtollige UZIN U 2500 afrollen langs de ribbels in de verdeelemmer.
3. Een gelijkmatige en dekkende film op de ondergrond aanbrengen. Als de ondergrond uit verhoogde vloerelementen bestaat, moet voorkomen worden dat de naden tussen de elementen vollopen met UZIN U 2500. Het gevaar bestaat anders dat de vloerelementen aan elkaar zullen kleven.
4. De wachttijd in acht nemen alvorens de tapijttegels in te leggen. Met de vinger controleren of de aanslip laag droog is. Bij stevige aanraking met de vinger mag er geen overdracht plaatsvinden van de aanslip op de vinger. Als de tapijttegels te vroeg worden ingelegd, ontstaat een dusdanige hechting, dat de tegels niet meer opneembaar zijn.
5. Indien een stroomgeleidend systeem gewenst wordt, moet 35 % UZIN PE 262 L * worden bijgemengd. Vervolgens voor het aanbrengen eerst goed doorroeren. Verwerken als UZIN U 2500. Door de toevoeging wordt de viscositeit van het mengsel hoger, dus dikker. Besteedt daarom zorg aan een goede verdeling. Een zo dun mogelijk, maar goed dekkende laag aanbrengen.

Ondergrond/ vloerbedekking	Aanbrengen met	Verbruik
Vliesrug	Schuimstofroller	50 - 100 g/m ²
Vliesrug	Microvezelroller	50 - 100 g/m ²

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN:

- ▶ Niet geopende verpakkingen zijn minstens 12 maanden houdbaar op een koele, droge plaats. Aangebroken verpakkingen opnieuw zorgvuldig sluiten en de inhoud zo vlug mogelijk verwerken. Lijm voor gebruik laten acclimatiseren.
- ▶ Optimale verwerkingscondities: 18 – 25 °C en een relatieve luchtvochtigheid onder 75 %. Minimale ondergrondtemperatuur: 15°C. Minimale temperatuur van de ruimte: 15°C.
- ▶ UZIN U 2500 vangt geen dimensionele veranderingen in de tegels op.

- ▶ Absorberende ondergronden, ook geëgaliseerde ondergronden, absorberen de dunvloeibare dispersie en verminderen het antislipeffect. Daarom absorberende ondergronden met een geschikte primer uit het Uzin assortiment voorstrijken en goed laten drogen.
- ▶ UZIN U 2500 antislip niet verdunnen.
- ▶ Geschikt voor tapijtreiniging volgens de injectie-extractiemethode.
- ▶ Gereedschap direct na gebruik reinigen met lauw water.
- ▶ Vlekken voorzichtig proberen te verwijderen met UZIN Cleaner reinigingsmiddel*.
- ▶ Respecteer de algemene regels van het vak en de algemene technische voorschriften voor het plaatsen van soepele vloerbedekkingen. De UZIN product-informatiebladen van de verwerkte producten, alsook de aanbevelingen van de vloerbekledingsfabrikant naleven.

KWALITEITS- & MILIEUKEURMERKEN:

- ▶ Oplosmiddelvrij
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / zeer emissiearm
- ▶ DE-UZ 113 / Milieuvriendelijk, zeer emissiearm

SAMENSTELLING:

Polymeerdispersie, conserveringsmiddel, additieven en water.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Oplosmiddelvrij. Bij de verwerking is gebruik van een huidbeschermende crème principieel aan te bevelen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Tijdens en na de verwerking / droogtijd voor goede beluchting zorgen! Eten, drinken en roken tijdens de verwerking vermijden. Bij aanraking met de ogen of huid, grondig afspoelen met water. Niet in riolering, wateren of de bodem lozen. Gereedschap direct na gebruik afwassen met water en zeep. Basisvoorwaarden voor de best mogelijke kwaliteit van de ruimtelucht na vloerbedekkingswerkzaamheden zijn legvoorwaarden conform de normen en goed doorgedroogde ondergronden, primers en egalisaties. Bevat isothiazolinonen. Informatie bij allergie +31 53 57 37 351.

VERWIJDERING:

Productresten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restvrij leeggemaakte verpakkingen kunnen gerecycleerd worden. Verpakkingen met vloeibare restinhoud en verzamelde, vloeibare productresten zijn chemisch afval. Verpakkingen met uitgeharde restanten zijn bouwafval.